

Invisilink

Tejido de refuerzo para membrana de aplicación líquida Wetsuit®

Solo para uso profesional

DESCRIPCIÓN

La tela Invisilink® es una tela de costura liviana, pero súper duradera y resistente al desgarro. Invisilink® cuenta con poliéster unido por puntadas, que es uno de los materiales más fuertes disponibles para la industria de techos para su uso como refuerzo en techos de proceso frío.

USO RECOMENDADO

Invisilink®'s Las características proporcionan una combinación inusual de propiedades de alta resistencia con buena elongación para una excelente adaptación a la fuerza de estrés térmico. Los poliésteres blandos se adaptarán fácilmente a varias superficies de techo, como grava incrustada y cubiertas de techo de metal con costura alzada. También es mucho más fácil de manejar y aplicar correctamente que otras láminas de poliéster suave. Invisilink® se utiliza con Undercover, WetSuit® 1-Part or WetSuit® Trowel en nuevas construcciones con costuras y huecos de más de 1/4" de ancho y durante la rehabilitación de techos existentes.

EMBALAJE / INFORMACIÓN DE ENVÍO / ALMACENAMIENTO

Invisilink® se suministra en rollos de 3 dimensiones

Width	Length per roll
4" / 10 cm width	300' / 91.4 m
6" / 15 cm width	300' / 91.4 m
40" / 1 m width	320' / 98.75 m

PROPIEDADES

PROPIEDAD	RESULTADOS	MÉTODO DE ENSAYO
Peso terminado	3.04 oz/sq yard - 103 g/m2	
Espesor	0.018 in. / 0.45 mm	ASTM D1777
Resistencia a la tracción (mordaza de 1 pulgada)	MD: 67 lbs CD: 59 lbs	ASTM D5034
Resistencia a la tracción (mordaza de 2 pulgadas)	MD: 124 lbs CD: 77 lbs	ASTM D5034
Desgarro trapezoidal	MD: 22 lbs CD: 21 lbs	ASTM D5587
Alargamiento a carga máxima	MD: 25% CD: 79%	ASTM D5034
Fuerza de distensión	109 lbs	ASTM D3787



FICHA TÉCNICA Invisilink



PRÁCTICAS SEGURAS

Los clientes que estén considerando el uso de este producto deben revisar la última hoja de datos de seguridad del material y la etiqueta para obtener información sobre la seguridad del producto, instrucciones de manejo, equipo de protección personal si es necesario y cualquier condición especial de almacenamiento requerida.

Las hojas de datos de seguridad de los materiales están disponibles a pedido.

Hasta donde sabemos, toda la información técnica contenida en este documento es verdadera y exacta a la fecha de publicación de esta ficha técnica y está sujeta a modificaciones sin previo aviso. El usuario puede ponerse en contacto con Neptune Coatings para verificar la exactitud de la información antes de especificar el producto o antes de realizar el pedido.

Garantizamos que nuestros productos cumplen con los estándares de control de calidad establecidos por Neptune Coatings. No aceptamos ninguna responsabilidad con respecto a la relación de cobertura, el rendimiento o cualquier daño resultante del uso del producto. La responsabilidad de Neptune Coatings, si la hubiera, se limita a la sustitución del producto. Neptune Coatings no ofrece ninguna otra garantía directa o indirectamente, por vía legal o de otro modo, con respecto a la idoneidad del producto para una aplicación determinada.

